



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 24/04/2024 a 27/05/2024

Cliente: HOTELARIA ACCORINVEST BRA  
Obra: OBRA HOTEL SOFITEL / LOPEZ MARINHO  
Endereço: AV. VIEIRA SOUTO, 460, CNO.90.002.59779/

<b>Contrato</b>
CA8900

<b>Certificado N°</b>
070028

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:11938

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30	CP III 40 RS	140+-20	NAO INFORMADO	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000018348	3	NAO INFORMADO	24/04/24	01/05/24 22/05/24 22/05/24	07 28 28	165	29,5 41,5 36,1
000018358	3	NAO INFORMADO	24/04/24	01/05/24 22/05/24 22/05/24	07 28 28	165	41,7 51,5 48,9
000019099	3	-	27/05/24	03/06/24 24/06/24 24/06/24	7 28 28	160	36,5 47,8 39,7

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm2

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(022)33951777  
RUA CARLOS SEIDL - CAJU - RIO DE JANEIRO - RJ  
CGC 27.364.421/0033-35 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

<b>Data</b>
01/07/2024