



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 10/06/2024 a 10/06/2024

Cliente: PORTO VANUS SPE EMPREENDI
Obra: ESTRUTURAS
Endereço: RUA MEIRA JUNIRO, 525

Contrato

098477

Certificado N°

070111

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:10548

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	160+/-30	LAJE	Natural	Brita	PN	PR
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000023870	2	LAJE	10/06/24	08/07/24 08/07/24	28 28	160	31,3 39,1
000023871	1	LAJE	10/06/24	08/07/24	28	170	33,0
000023872	2	LAJE	10/06/24	08/07/24 08/07/24	28 28	170	43,2 36,5
000023873	2	LAJE	10/06/24	08/07/24 08/07/24	28 28	170	33,5 33,9
000023875	2	LAJE	10/06/24	08/07/24 08/07/24	28 28	170	33,4 31,1
000023876	2	LAJE	10/06/24	08/07/24 08/07/24	28 28	170	36,2 33,4
000023877	2	LAJE	10/06/24	08/07/24 08/07/24	28 28	170	39,5 30,1
000023878	2	LAJE	10/06/24	08/07/24 08/07/24	28 28	180	38,4 38,2
000023879	2	LAJE	10/06/24	08/07/24 08/07/24	28 28	170	40,2 37,1
000023880	2	LAJE	10/06/24	08/07/24 08/07/24	28 28	170	38,0 36,8
000023881	2	LAJE	10/06/24	08/07/24 08/07/24	28 28	170	37,9 34,0
000023883	2	LAJE	10/06/24	08/07/24 08/07/24	28 28	1701	37,8 35,7
000023884	2	LAJE	10/06/24	08/07/24 08/07/24	28 28	170	37,9 32,1
000023886	2	LAJE	10/06/24	08/07/24 08/07/24	28 28	180	37,7 38,7

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (022)26252933
ROD. AMARAL PEIXOTO - SAO MATEUS - SAO PEDRO DA ALDEIA - RJ
CGC 27.364.421/0015-53 laboratorio@concrevit.com.br

Eng° Filipe Tavorali Rodrigues

Resp. Técnico

CREA/RJ - 145567-D

Data

09/09/2024