



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 02/02/2024 a 02/02/2024

Cliente: MMC INCORPORACAO E ARQUIT
Obra: ESTRUTURAS
Endereço: AV. DA LIBERDADE

Contrato

098557

Certificado N°

069524

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:10549

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	160+/-30	ESTRUTURAS	Natural	Brita	PN	PR
				Areia	0,1		
				Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000022996	1	ESTRUTURAS	02/02/24	01/03/24	28	180	41,4
000023002	2	ESTRUTURAS	02/02/24	01/03/24	28	180	38,3
				01/03/24	28		43,8
000023003	2	ESTRUTURAS	02/02/24	01/03/24	28	180	41,8
				01/03/24	28		35,4
000023007	2	ESTRUTURAS	02/02/24	01/03/24	28	180	42,3
				01/03/24	28		44,4

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm2
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(022)26252933
ROD. AMARAL PEIXOTO - SAO MATEUS - SAO PEDRO DA ALDEIA - RJ
CGC 27.364.421/0015-53 laboratorio@concrevit.com.br

Eng° Filipe Tavorari Rodrigues

Resp. Técnico

CREA/RJ - 145567-D

Data

05/06/2024