



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 13/05/2024 a 13/05/2024

Cliente: RV FASE III EMPREENDIMENT
Obra: CYAN
Endereço: RUA MARILIA REZENDE SCARTON COUTINHO, 73

Contrato

AC9014

Certificado N°

099093

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16939

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
40,0	CPIII-40 RS	S220	ESTACA	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000038703	2	ESTACA	13/05/24	10/06/24	28	250	41,6
				10/06/24	28		41,7
000038704	2	ESTACA	13/05/24	10/06/24	28	250	46,9
				10/06/24	28		44,2
000038710	2	ESTACA	13/05/24	10/06/24	28	250	42,1
				10/06/24	28		43,8
000038711	2	ESTACA	13/05/24	10/06/24	28	250	47,8
				10/06/24	28		47,2
000038712	2	ESTACA	13/05/24	10/06/24	28	250	51,0
				10/06/24	28		49,9
000038713	2	ESTACA	13/05/24	10/06/24	28	250	42,4
				10/06/24	28		40,9
000038716	2	ESTACA	13/05/24	10/06/24	28	250	50,0
				10/06/24	28		50,2
000038719	2	ESTACA	13/05/24	10/06/24	28	250	52,0
				10/06/24	28		54,5

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

13/01/2025