



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 23/05/2024 a 23/05/2024

Cliente: RV FASE III EMPREENDIMENT  
Obra: CYAN  
Endereço: RUA MARILIA REZENDE SCARTON COUTINHO, 73

**Contrato**

AC9014

**Certificado N°**

099278

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:16939

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
40,0	CPIII-40 RS	S220	ESTACA	Natural	Brita	PL	
				Areia	0		
				Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000038878	2	ESTACA	23/05/24	20/06/24 20/06/24	28 28	250	54,7 52,8
000038879	2	ESTACA	23/05/24	20/06/24 20/06/24	28 28	250	58,4 55,7
000038894	2	ESTACA	23/05/24	20/06/24 20/06/24	28 28	255	64,8 65,1
000038905	2	ESTACA	23/05/24	20/06/24 20/06/24	28 28	250	56,3 55,6
000038921	2	ESTACA	23/05/24	20/06/24 20/06/24	28 28	250	60,4 64,3

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>  
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

13/01/2025