



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 26/06/2025 a 26/06/2025

Cliente: HELENA GARDEN EMPREENDIME
Obra: ED HELENA GARDEN
Endereço: RUA DR GUILHERME SERRANO, 300

Contrato
AC9042

Certificado N°
106188

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17769

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III 40 RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	PA
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000046070	3	LAJE	26/06/25	01/07/25	05	140	28,6
				24/07/25	28		42,0
				24/07/25	28		43,0
000046071	3	LAJE	26/06/25	01/07/25	05	120	26,7
				24/07/25	28		42,5
				24/07/25	28		39,3
000046072	3	LAJE	26/06/25	01/07/25	05	130	30,0
				24/07/25	28		40,3
				24/07/25	28		39,3
000046073	3	ALE	26/06/25	01/07/25	05	140	30,0
				24/07/25	28		44,9
				24/07/25	28		43,6
000046074	3	LAJE	26/06/25	01/07/25	05	120	28,6
				24/07/25	28		44,3
				24/07/25	28		47,7
000046075	3	LAJE	26/06/25	01/07/25	05	140	31,4
				24/07/25	28		37,3
				24/07/25	28		37,6
000046076	3	LAJE	26/06/25	01/07/25	05	130	28,0
				24/07/25	28		36,5
				24/07/25	28		36,2
000046079	3	LAJE	26/06/25	01/07/25	05	110	31,0
				24/07/25	28		44,5
				24/07/25	28		40,7
000046080	3	LAJE	26/06/25	01/07/25	05	170	27,6
				24/07/25	28		43,4
				24/07/25	28		46,3
000046085	3	LAJE	26/06/25	01/07/25	05	140	26,2
				24/07/25	28		37,9
				24/07/25	28		38,4
000046087	3	LAJE	26/06/25	01/07/25	05	140	32,0
				24/07/25	28		41,8
				24/07/25	28		43,2
000046090	3	LAJE	26/06/25	01/07/25	05	150	27,2
				24/07/25	28		39,9
				24/07/25	28		37,3
000046092	3	LAJE	26/06/25	01/07/25	05	120	27,5
				24/07/25	28		41,9
				24/07/25	28		38,5
000046096	3	LAJE	26/06/25	01/07/25	05	120	29,6
				24/07/25	28		40,7
				24/07/25	28		43,4
000046097	3	LAJE	26/06/25	01/07/25	05	120	28,8
				24/07/25	28		39,7
				24/07/25	28		39,6

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm2
 CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
 RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
 CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
 Resp. Técnico
 CREA - 34763 - D

Data
30/09/2025