



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 04/07/2024 a 04/07/2024

Cliente: CONSORCIO IRIRI DMS CMN R
Obra: ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA DE IRIRI
Endereço: RUA PROJETADA, S/N

Contrato

100098

Certificado N°

100138

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16885

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	160+/-30	PAREDE DE RESERVATORIO	Natural	Brita	PL	
				Areia	0,1		
				Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000027604	4	PAREDE DE RESERVATORIO	04/07/24	17/07/24	13	120	27,1
				17/07/24	13		28,3
				01/08/24	28		31,0
				01/08/24	28		31,5
000027606	4	PAREDE DE RESERVATORIO	04/07/24	17/07/24	13	110	30,4
				17/07/24	13		29,3
				01/08/24	28		32,3
				01/08/24	28		32,6

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm2

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)35201705
RODOVIA JORGE PERES S/N - ZONA RURAL - PIUMA - ES
CGC 27.364.421/0012-00 laboratorio@concrevit.com.br

Eng° Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

28/08/2024