



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 05/08/2024 a 05/08/2024

Cliente: IDRACNAIB ADMINSTRACAO DE  
Obra: ESTRUTURAS  
Endereço: RUA PAULO BURLE, 170

**Contrato**

100358

**Certificado N°**

070332

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:10548

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	160+/-30	PISO	Natural	Brita	PN	PR
				Areia Medi	0,1		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000024232	2	PISO	05/08/24	02/09/24 02/09/24	28 28	170	30,2 31,6
000024233	2	PISO	05/08/24	02/09/24 02/09/24	28 28	170	33,7 37,0
000024236	2	PISO	05/08/24	02/09/24 02/09/24	28 28	170	32,8 35,0
000024237	2	PISO	05/08/24	02/09/24 02/09/24	28 28	170	30,4 30,1
000024238	1	PISO	05/08/24	02/09/24	28	170	34,6
000024239	2	PISO	05/08/24	02/09/24 02/09/24	28 28	24239	34,6 30,6
000024240	2	PISO	05/08/24	02/09/24 02/09/24	28 28	170	33,3 38,6
000024241	2	PISO	05/08/24	02/09/24 02/09/24	28 28	180	33,8 31,4
000024242	2	PISO	05/08/24	02/09/24 02/09/24	28 28	180	39,5 33,0
000024243	2	PISO	05/08/24	02/09/24 02/09/24	28 28	170	34,0 31,6
000024244	1	PISO	05/08/24	02/09/24	28	170	31,5
000024245	2	PISO	05/08/24	02/09/24 02/09/24	28 28	170	33,4 31,5
000024246	2	PISO	05/08/24	02/09/24 02/09/24	28 28	180	31,6 32,7
000024247	2	PISO	05/08/24	02/09/24 02/09/24	28 28	170	32,6 32,2
000024248	2	PISO	05/08/24	02/09/24 02/09/24	28 28	180	34,6 35,9

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (022)26252933  
ROD. AMARAL PEIXOTO - SAO MATEUS - SAO PEDRO DA ALDEIA - RJ  
CGC 27.364.421/0015-53 laboratorio@concrevit.com.br

Eng° Filipe Tavorali Rodrigues

Resp. Técnico

CREA/RJ - 145567-D

**Data**

13/11/2024