



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 04/06/2025 a 04/06/2025

Cliente: EMPREENDIMENTO IMOBILIARI
Obra: SKYLINE
Endereço: AV LUIZ MANOEL VELLOZO S/N

Contrato

100493

Certificado N°

105904

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17198

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	100+/-20	BLOCO	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000052561	3	BLOCO	04/06/25	11/06/25	07	125	20,7
				02/07/25	28		29,7
				02/07/25	28		32,5
000052562	1	BLOCO	04/06/25	11/06/25	07	130	20,6
000052564	2	BLOCO	04/06/25	11/06/25	07	130	19,7
				02/07/25	28		29,8
000052566	2	BLOCO	04/06/25	10/06/25	06	120	17,1
				02/07/25	28		36,2
000052568	2	BLOCO	04/06/25	11/06/25	07	130	20,6
				02/07/25	28		31,1
000052576	2	BLOCO	04/06/25	02/07/25	28	135	32,3
				02/07/25	28		33,0
000052578	2	BLOCO	04/06/25	02/07/25	28	120	35,9
				02/07/25	28		33,1
000052583	2	BLOCO	04/06/25	02/07/25	28	120	30,1
				02/07/25	28		29,4
000052586	1	BLOCO	04/06/25	02/07/25	28	140	30,9
000052588	1	BLOCO	04/06/25	10/06/25	06	140	18,4
000052590	2	BLOCO	04/06/25	02/07/25	28	130	30,6
				02/07/25	28		33,0

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401
RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES
CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

15/07/2025