



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 29/05/2025 a 29/05/2025

Cliente: EMPREENDIMENTO IMOBILIARI
Obra: SKYLINE
Endereço: AV LUIZ MANOEL VELLOZO S/N

Contrato

100493

Certificado N°

106405

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17198

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	100+/-20	BLOCO	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000052467	2	BLOCO	29/05/25	26/06/25 26/06/25	28 28	110	33,0 32,6
000052468	2	BLOCO	29/05/25	26/06/25 26/06/25	28 28	110	30,8 31,7
000052470	2	BLOCO	29/05/25	26/06/25 26/06/25	28 28	120	38,5 33,4
000052480	2	BLOCO	29/05/25	26/06/25 26/06/25	28 28	120	32,2 30,7
000052481	2	BLOCO	29/05/25	26/06/25 26/06/25	28 28	120	35,4 32,9
000052482	2	BLOCO	29/05/25	26/06/25 26/06/25	28 28	120	30,7 33,2
000052483	2	BLOCO	29/05/25	26/06/25 26/06/25	28 28	110	33,9 33,5
000052485	2	BLOCO	29/05/25	26/06/25 26/06/25	28 28	100	34,2 34,7
000052488	2	BLOCO	29/05/25	26/06/25 26/06/25	28 28	130	32,8 32,9

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401

RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES

CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

15/07/2025