



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 31/01/2025 a 31/01/2025

Cliente: CONDOMINIO VERNISSAGE VIT  
Obra: COND VERNISSAGE  
Endereço: RUA CAETANO TUNHOLI, 60.

**Contrato**

AC9128

**Certificado N°**

104223

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:17245

Lançamento: Bombeado

| fck (MPa) | Tipo de Cimento | Abatimento (mm) | Local de Aplicação | Agregado   |        | Aditivo |   |
|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|------------|--------|---------|---|
|           |                 |                 |                    | Miúdo      | Graúdo | 1       | 2 |
| 25,0      | CP III 40 RS    | 200+/-30        | ESTACA RAIZ        | Natural    | Brita  | PL      |   |
|           |                 |                 |                    | Areia Medi |        |         |   |

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

| Nota Fiscal | N° de CPs | Elementos Concretados(*) | Data Moldagem | Data Ruptura | Idade (dias) | Abatimento (mm) | Resistência (MPa) |
|-------------|-----------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 000043034   | 2         | ESTACA RAIZ              | 31/01/25      | 28/02/25     | 28           | 200             | 49,0              |
|             |           |                          |               | 28/02/25     | 28           |                 | 47,4              |
| 000043040   | 2         | ESTACA RAIZ              | 31/01/25      | 28/02/25     | 28           | 280             | 51,3              |
|             |           |                          |               | 28/02/25     | 28           |                 | 54,0              |
| 000043048   | 2         | ESTACA RAIZ              | 31/01/25      | 28/02/25     | 28           | 260             | 47,5              |
|             |           |                          |               | 28/02/25     | 28           |                 | 48,1              |
| 000043050   | 2         | ESTACA RAIZ              | 31/01/25      | 28/02/25     | 28           | 260             | 43,1              |
|             |           |                          |               | 28/02/25     | 28           |                 | 45,1              |

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

04/04/2025