



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

**Período:** 16/07/2025 a 16/07/2025

Cliente: CONDOMINIO VERNISSAGE VIT  
Obra: COND VERNISSAGE  
Endereço: RUA CAETANO TUNHOLI, 60.

**Contrato**

AC9128

**Certificado N°**

106746

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:17769

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III 40 RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	PA
				Areia Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000046579	3	LAJE	16/07/25	21/07/25	05	160	27,2
				13/08/25	28		35,7
				13/08/25	28		35,3
000046581	3	LAJE	16/07/25	21/07/25	05	155	27,2
				13/08/25	28		36,1
				13/08/25	28		36,8
000046583	3	LAJE	16/07/25	21/07/25	05	160	27,3
				13/08/25	28		42,7
				13/08/25	28		41,1
000046585	3	LAJE	16/07/25	21/07/25	05	160	23,6
				13/08/25	28		36,0
				13/08/25	28		38,4
000046586	3	LAJE	16/07/25	21/07/25	05	155	26,0
				13/08/25	28		36,0
				13/08/25	28		36,6
000046587	3	LAJE	16/07/25	21/07/25	05	160	25,7
				13/08/25	28		42,3
				13/08/25	28		38,8
000046589	3	LAJE	16/07/25	21/07/25	05	140	25,4
				13/08/25	28		39,7
				13/08/25	28		41,3
000046590	3	LAJE	16/07/25	21/07/25	05	145	26,7
				13/08/25	28		36,2
				13/08/25	28		41,2
000046592	3	LAJE	16/07/25	21/07/25	05	135	24,5
				13/08/25	28		38,8
				13/08/25	28		42,2
000046594	3	LAJE	16/07/25	21/07/25	05	150	24,0
				13/08/25	28		37,5
				13/08/25	28		35,9
000046597	3	LAJE	16/07/25	21/07/25	05	170	23,8
				13/08/25	28		36,6
				13/08/25	28		37,8
000046598	3	LAJE	16/07/25	21/07/25	05	160	26,1
				13/08/25	28		42,4
				13/08/25	28		41,0
000046599	3	LAJE	16/07/25	21/07/25	05	140	23,4
				13/08/25	28		37,6
				13/08/25	28		37,2
000046601	3	LAJE	16/07/25	21/07/25	05	130	25,1
				13/08/25	28		36,3
				13/08/25	28		36,2
000046605	3	LAJE	16/07/25	21/07/25	05	155	27,7
				13/08/25	28		37,1
				13/08/25	28		36,1

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm2  
 CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777  
 RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
 CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
 Resp. Técnico  
 CREA - 34763 - D

Data
16/09/2025