



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 31/07/2025 a 31/07/2025

Cliente: CONDOMINIO VERNISSAGE VIT
Obra: COND VERNISSAGE
Endereço: RUA CAETANO TUNHOLI, 60.

Contrato

AC9128

Certificado N°

106994

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17769

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III 40 RS	120+/-20	LAJ POLIDA	Natural	Brita 0,1	PL	PA
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000046983	3	LAJ POLIDA	31/07/25	05/08/25	05	145	23,2
				28/08/25	28		36,4
				28/08/25	28		36,5
000046984	3	LAJE POLIDA	31/07/25	05/08/25	05	150	22,7
				28/08/25	28		45,0
				28/08/25	28		43,2
000046987	3	LAJE POLIDA	31/07/25	05/08/25	05	150	22,1
				28/08/25	28		42,4
				28/08/25	28		42,5
000046991	3	LAJE POLIDA	31/07/25	05/08/25	05	155	23,5
				28/08/25	28		42,1
				28/08/25	28		43,2
000046993	3	LAJE POLIDA	31/07/25	05/08/25	05	160	23,3
				28/08/25	28		39,4
				28/08/25	28		41,0
000046994	3	LAJE POLIDA	31/07/25	05/08/25	05	160	22,9
				28/08/25	28		41,0
				28/08/25	28		42,3
000046996	3	LAJE POLIDA	31/07/25	05/08/25	05	165	24,5
				28/08/25	28		41,8
				28/08/25	28		40,1
000047000	3	LAJE POLIDA	31/07/25	05/08/25	05	165	22,2
				28/08/25	28		42,9
				28/08/25	28		42,4
000047003	3	LAJE POLIDA	31/07/25	05/08/25	05	140	22,3
				28/08/25	28		43,8
				28/08/25	28		43,6
000047006	3	LAJE POLIDA	31/07/25	05/08/25	05	150	25,4
				28/08/25	28		43,0
				28/08/25	28		42,3
000047010	3	LAJE POLIDA	31/07/25	05/08/25	05	130	23,1
				28/08/25	28		42,4
				28/08/25	28		40,6
000047013	3	LAJE POLIDA	31/07/25	05/08/25	05	160	23,4
				28/08/25	28		44,2
				28/08/25	28		43,9
000047018	3	LAJE POLIDA	31/07/25	05/08/25	05	160	23,1
				28/08/25	28		42,3
				28/08/25	28		42,5
000047020	3	LAJE POLIDA	31/07/25	05/08/25	05	140	26,3
				28/08/25	28		48,6
				28/08/25	28		47,1

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm2
 CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
 RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
 CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
 Resp. Técnico
 CREA - 34763 - D

Data
16/09/2025