



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 17/10/2025 a 17/10/2025

Cliente: CONDOMINIO VERNISSAGE VIT  
Obra: COND VERNISSAGE  
Endereço: RUA CAETANO TUNHOLI, 60.

**Contrato**

AC9128

**Certificado N°**

109182

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:18112

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII 40 RS	120+/-20	BLOCO	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000048872	2	BLOCO	17/10/25	14/11/25 14/11/25	28 28	140	38,1 40,0
000048873	2	BLOCO	17/10/25	14/11/25 14/11/25	28 28	135	42,4 40,5
000048876	2	BLOCO	17/10/25	14/11/25 14/11/25	28 28	160	36,8 38,1
000048882	2	BLOCO	17/10/25	14/11/25 14/11/25	28 28	145	38,3 39,6
000048886	2	BLOCO	17/10/25	14/11/25 14/11/25	28 28	145	39,7 40,0
000048889	2	BLOCO	17/10/25	14/11/25 14/11/25	28 28	145	38,9 37,7
000048892	2	BLOCO	17/10/25	14/11/25 14/11/25	28 28	150	42,9 42,6
000048900	2	BLOCO	17/10/25	14/11/25 14/11/25	28 28	140	38,5 36,9
000048903	2	BLOCO	17/10/25	14/11/25 14/11/25	28 28	165	40,7 41,0

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

24/11/2025