



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 21/10/2025 a 21/10/2025

Cliente: CONDOMINIO VERNISSAGE VIT
Obra: COND VERNISSAGE
Endereço: RUA CAETANO TUNHOLI, 60.

Contrato

AC9128

Certificado N°

109203

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:18112

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII 40 RS	120+/-20	BLOCO	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000048931	2	BLOCO	21/10/25	18/11/25 18/11/25	28 28	150	37,8 39,3
000048932	2	BLOCO	21/10/25	18/11/25 18/11/25	28 28	150	36,7 38,0
000048933	2	BLOCO	21/10/25	18/11/25 18/11/25	28 28	140	39,0 38,4
000048935	2	BLOCO	21/10/25	18/11/25 18/11/25	28 28	160	37,5 37,0
000048937	2	BLOCO	21/10/25	18/11/25 18/11/25	28 28	150	39,5 40,3
000048939	2	BLOCO	21/10/25	18/11/25 18/11/25	28 28	160	39,7 40,0
000048942	2	BLOCO	21/10/25	18/11/25 18/11/25	28 28	140	37,0 36,7
000048944	2	BLOCO	21/10/25	18/11/25 18/11/25	28 28	165	36,6 35,0
000048946	2	BLOCO	21/10/25	18/11/25 18/11/25	28 28	160	37,2 38,0

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

24/11/2025