



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto (NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 28/10/2025 a 28/10/2025

Cliente: CONDOMINIO VERNISSAGE VIT
Obra: COND VERNISSAGE
Endereço: RUA CAETANO TUNHOLI, 60.

Contrato

AC9128

Certificado N°

109440

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:18112

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII 40 RS	120+/-20	BLOCO	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000049056	2	BLOCO	28/10/25	25/11/25 25/11/25	28 28	160	39,6 40,1
000049058	2	BLOCO	28/10/25	25/11/25 25/11/25	28 28	145	44,5 42,8
000049060	2	BLOCO	28/10/25	25/11/25 25/11/25	28 28	150	38,0 40,1
000049062	2	BLOCO	28/10/25	25/11/25 25/11/25	28 28	155	35,5 36,6
000049065	2	BLOCO	28/10/25	25/11/25 25/11/25	28 28	165	37,2 37,7
000049068	2	BLOCO	28/10/25	25/11/25 25/11/25	28 28	140	40,5 41,3
000049071	2	BLOCO	28/10/25	25/11/25 25/11/25	28 28	155	37,2 37,8
000049074	2	BLOCO	28/10/25	25/11/25 25/11/25	28 28	145	41,4 41,7
000049076	2	BLOCO	28/10/25	25/11/25 25/11/25	28 28	150	42,2 42,7
000049079	2	BLOCO	28/10/25	25/11/25 25/11/25	28 28	165	38,1 39,6
000049084	2	BLOCO	28/10/25	25/11/25 25/11/25	28 28	160	40,3 41,2

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

20/01/2026