



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 13/11/2025 a 13/11/2025

Cliente: CONDOMINIO VERNISSAGE VIT  
Obra: COND VERNISSAGE  
Endereço: RUA CAETANO TUNHOLI, 60.

**Contrato**

AC9128

**Certificado N°**

109792

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:18112

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII 40 RS	120+/-20	BLOCO	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000049403	2	BLOCO	13/11/25	11/12/25 11/12/25	28 28	160	41,9 39,5
000049404	2	BLOCO	13/11/25	11/12/25 11/12/25	28 28	145	39,4 38,3
000049409	2	BLOCO	13/11/25	11/12/25 11/12/25	28 28	155	43,1 42,1
000049414	2	BLOCO	13/11/25	11/12/25 11/12/25	28 28	150	37,5 37,2
000049417	2	BLOCO	13/11/25	11/12/25 11/12/25	28 28	160	39,9 37,3
000049421	2	BLOCO	13/11/25	11/12/25 11/12/25	28 28	170	39,7 37,8
000049430	2	BLOCO	13/11/25	11/12/25 11/12/25	28 28	180	34,3 35,9
000049433	2	BLOCO	13/11/25	11/12/25 11/12/25	28 28	165	42,6 42,4

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

20/01/2026