



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 23/02/2026 a 23/02/2026

Cliente: CONDOMINIO VERNISSAGE VIT
Obra: COND VERNISSAGE
Endereço: RUA CAETANO TUNHOLI, 60.

Contrato

AC9128

Certificado N°

111023

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17769

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III 40 RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	PA
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000050878	3	LAJE	23/02/26	28/02/26	5	150	37,5
				23/03/26	28		45,6
				23/03/26	28		44,0
000050880	3	LAJE	23/02/26	28/02/26	05	165	33,4
				23/03/26	28		39,2
				23/03/26	28		40,4
000050881	3	LAJE3	23/02/26	28/02/26	05	170	37,5
				23/03/26	28		42,9
				23/03/26	28		42,3
000050884	3	LAJE	23/02/26	28/02/26	05	160	37,4
				23/03/26	28		41,3
				23/03/26	28		44,0
000050886	3	LAJE	23/02/26	28/02/26	05	160	36,0
				23/03/26	28		43,0
				23/03/26	28		42,1
000050897	3	LAJE	23/02/26	28/02/26	05	170	34,6
				23/03/26	28		45,5
				23/03/26	28		47,2
000050901	3	LAJE	23/02/26	28/02/26	05	165	33,6
				23/03/26	28		45,1
				23/03/26	28		46,3
000050907	3	LAJE	23/02/26	28/02/26	05	160	34,4
				23/03/26	28		42,9
				23/03/26	28		46,0
000050910	3	LAJE	23/02/26	28/02/26	05	170	36,4
				23/03/26	28		48,6
				23/03/26	28		49,8
000050913	3	LAJE	23/02/26	28/02/26	05	165	35,4
				23/03/26	28		45,1
				23/03/26	28		44,3

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

25/03/2026