



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 05/02/2026 a 05/02/2026

Cliente: CONDOMINIO VERNISSAGE VIT
Obra: COND VERNISSAGE
Endereço: RUA CAETANO TUNHOLI, 60.

Contrato

AC9128

Certificado N°

111090

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16912

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	100+/-20	PISO	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000050638	2	PISO	05/02/26	05/03/26	28	130	37,3
				05/03/26	28		38,6
000050639	2	LAJE DE PISO	05/02/26	05/03/26	28	140	37,3
				05/03/26	28		36,8
000050641	2	PISO	05/02/26	05/03/26	28	120	39,4
				05/03/26	28		37,3
000050649	2	PISO	05/02/26	05/03/26	28	125	37,3
				05/03/26	28		38,6
000050652	2	PISO	05/02/26	05/03/26	28	125	38,6
				05/03/26	28		38,3
000050658	2	PISO	05/02/26	05/03/26	28	130	37,2
				05/03/26	28		39,5
000050668	2	PISO	05/02/26	05/03/26	28	120	47,8
				05/03/26	28		50,9
000050669	2	PISO	05/02/26	05/03/26	28	145	41,3
				05/03/26	28		41,0

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

25/03/2026