



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 30/01/2025 a 30/01/2025

Cliente: MAYAN EMPREENDIMENTOS IMO
Obra: MAYAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
Endereço: RUA BRASILIA, S/N QUADRA 3/LOTE 04 A 07

Contrato

102169

Certificado N°

103781

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:17815

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
40,0	CP III 40 RS	120+/-20	LAJE POLIDA	Natural	Brita 0,1	PL	PA
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000028294	4	LAJE POLIDA	30/01/25	06/02/25	07	140	38,6
				06/02/25	07		40,7
				27/02/25	28		43,9
				27/02/25	28		45,4
000028295	2	LAJE POLIDA	30/01/25	06/02/25	07	140	42,6
				06/02/25	07		40,8
000028296	3	LAJE POLIDA	30/01/25	06/02/25	07	130	41,9
				06/02/25	07		43,9
				27/02/25	28		50,2
000028297	4	LAJE POLIDA	30/01/25	06/02/25	07	140	45,5
				06/02/25	07		46,7
				06/11/25	280		51,7
				27/02/25	28		50,3
000028298	2	LAJE POLIDA	30/01/25	06/02/25	07	130	40,3
				06/02/25	07		43,0
000028299	4	LAJE POLIDA	30/01/25	06/02/25	07	120	40,3
				06/02/25	07		41,3
				27/02/25	28		45,7
				27/02/25	28		44,3
000028300	4	LAJE POLIDA	30/01/25	06/02/25	07	120	41,4
				06/02/25	07		42,9
				27/02/25	28		46,6
				27/02/25	28		47,1
000028301	2	LAJE POLIDA	30/01/25	06/02/25	07	120	43,9
				06/02/25	07		44,1
000028302	4	LAJE POLIDA	30/01/25	06/02/25	07	140	43,1
				06/02/25	07		42,9
				27/02/25	28		50,8
				27/02/25	28		50,8
000028303	4	LAJE POLIDA	30/01/25	06/02/25	07	120	38,9
				06/02/25	07		39,5
				27/02/25	28		47,7
				24/12/25	328		46,6
000028304	2	LAJE POLIDO	30/01/25	06/02/25	07	130	41,1
				06/02/25	07		43,2
000028305	4	LAJE POLIDA	30/01/25	06/02/25	07	140	41,9
				06/02/25	07		40,0
				27/02/25	28		44,9
				27/02/25	28		47,4
000028306	4	LAJE POLIDA	30/01/25	06/02/25	07	140	42,8
				06/02/25	07		43,0
				27/02/25	28		45,3
				27/02/25	28		47,7
000028307	2	LAJE POLIDA	30/01/25	06/02/25	07	120	38,4
				06/02/25	07		40,3

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
 CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
 RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
 CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
 Resp. Técnico
 CREA - 34763 - D

Data
04/04/2025