



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 24/04/2025 a 24/04/2025

Cliente: MAYAN EMPREENDIMENTOS IMO  
Obra: MAYAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA  
Endereço: RUA BRASILIA, S/N QUADRA 3/LOTE 04 A 07

**Contrato**

102169

**Certificado N°**

105026

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:17815

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
40,0	CP III 40 RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	PA
				Areia Medi	0,1		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000029342	3	LAJE	24/04/25	02/05/25	08	13	39,3
				02/05/25	08		41,3
				22/05/25	28		40,4
000029343	2	LAJE	24/04/25	02/05/25	08	120	35,5
				02/05/25	08		33,7
				22/05/25	08		33,7
000029344	3	LAJE	24/04/25	02/05/25	08	180	32,3
				02/05/25	08		33,8
				22/05/25	28		42,8
000029345	2	LAJE	24/04/25	02/05/25	08	100	34,0
				02/05/25	08		33,4
				22/05/25	08		33,4
000029346	3	LAJE	24/04/25	02/05/25	08	135	35,4
				02/05/25	08		34,9
				22/05/25	28		40,0
000029347	2	LAJE	24/04/25	02/05/25	08	180	33,8
				02/05/25	08		31,6
				22/05/25	08		31,6
000029348	3	LAJE	24/04/25	02/05/25	08	170	35,3
				02/05/25	08		34,1
				22/05/25	28		40,0
000029349	2	LAJE	24/04/25	02/05/25	08	180	33,2
				02/05/25	08		33,0
				22/05/25	08		33,0
000029350	3	LAJE	24/04/25	02/05/25	08	180	33,2
				02/05/25	08		33,8
				22/05/25	28		40,4
000029351	2	LAJE	24/04/25	02/05/25	08	155	35,9
				02/05/25	08		36,4
				22/05/25	08		36,4
000029352	3	LAJE	24/04/25	02/05/25	08	180	32,3
				02/05/25	08		30,7
				22/05/25	28		42,8
000029353	3	LAJE	24/04/25	02/05/25	08	180	32,5
				02/05/25	08		34,0
				22/05/25	28		37,9
000029355	3	LAJE	24/04/25	02/05/25	08	180	33,8
				02/05/25	08		34,9
				22/05/25	28		45,3
000029356	2	LAJE	24/04/25	02/05/25	08	170	33,5
				02/05/25	08		31,6
				22/05/25	08		31,6

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514

RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES

CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo José Penedo  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

Data

09/06/2025