



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 02/09/2025 a 02/09/2025

Cliente: MAYAN EMPREENDIMENTOS IMO  
Obra: MAYAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA  
Endereço: RUA BRASILIA, S/N QUADRA 3/LOTE 04 A 07

**Contrato**

102169

**Certificado N°**

107519

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:17815

Lançamento: Bombeado

| fck (MPa) | Tipo de Cimento | Abatimento (mm) | Local de Aplicação | Agregado   |        | Aditivo |    |
|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|------------|--------|---------|----|
|           |                 |                 |                    | Miúdo      | Graúdo | 1       | 2  |
| 40,0      | CP III 40 RS    | 120+/-20        | LAJE               | Natural    | Brita  | PL      | PA |
|           |                 |                 |                    | Areia Medi | 0,1    |         |    |

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

| Nota Fiscal | N° de CPs | Elementos Concretados(*) | Data Moldagem | Data Ruptura | Idade (dias) | Abatimento (mm) | Resistência (MPa) |
|-------------|-----------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 000031294   | 2         | LAJE                     | 02/09/25      | 09/09/25     | 07           | 170             | 33,0              |
|             |           |                          |               | 09/09/25     | 07           |                 | 32,2              |
| 000031295   | 3         | LAJE                     | 02/09/25      | 09/09/25     | 07           | 170             | 28,5              |
|             |           |                          |               | 09/09/25     | 07           |                 | 29,2              |
|             |           |                          |               | 09/09/25     | 07           |                 | 26,9              |
| 000031296   | 2         | LLAJE                    | 02/09/25      | 09/09/25     | 07           | 175             | 30,7              |
|             |           |                          |               | 09/09/25     | 07           |                 | 29,3              |
| 000031297   | 3         | LAJE                     | 02/09/25      | 09/09/25     | 07           | 180             | 29,6              |
|             |           |                          |               | 09/09/25     | 07           |                 | 30,8              |
|             |           |                          |               | 09/09/25     | 07           |                 | 26,0              |
| 000031298   | 2         | LAJE                     | 02/09/25      | 09/09/25     | 07           | 180             | 33,5              |
|             |           |                          |               | 09/09/25     | 07           |                 | 33,6              |

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514

RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES  
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

01/10/2025