



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 23/01/2025 a 23/01/2025

Cliente: SPE EMPREENDIMENTOS RESID
Obra: FUNDACAO
Endereço: RUA AMELIO SOARES DOS SANTOS, QD GLEBA

Contrato

102086

Certificado N°

071107

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:12078

Lançamento:Convencional

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
15	CP III 40 RS	70+-10	PISO	Natural	Brita	PL	
				Areia	0,1		
				Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000025494	4	PISO	23/01/25	20/02/25	28	70	25,5
				20/02/25	28		24,5
				30/01/25	07		20,4
				30/01/25	07		16,4
000025497	3	PISO	23/01/25	20/02/25	28	70	26,6
				20/02/25	28		23,5
				30/01/25	07		15,1

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm2

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(022)26252933

ROD. AMARAL PEIXOTO - SAO MATEUS - SAO PEDRO DA ALDEIA - RJ

CGC 27.364.421/0015-53 laboratorio@concrevit.com.br

Eng° Filipe Tavorari Rodrigues

Resp. Técnico

CREA/RJ - 145567-D

Data

08/08/2025