



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 27/06/2025 a 02/07/2025

Cliente: SPE EMPREENDIMENTOS RESID  
Obra: BRISA DA LAGOA  
Endereço: RUA AMELIO SOARES DOS SANTOS, QD GLEBA

**Contrato**

103517

**Certificado Nº**

071733

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:12237

Lançamento: Bombeado

| fck (MPa) | Tipo de Cimento | Abatimento (mm) | Local de Aplicação | Agregado   |        | Aditivo |    |
|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|------------|--------|---------|----|
|           |                 |                 |                    | Miúdo      | Graúdo | 1       | 2  |
| 25        | CP III 40 RS    | 160+-30         | PISO               | Natural    | Brita  | PL      | SP |
|           |                 |                 |                    | Areia Medi | 0,1    |         |    |

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

| Nota Fiscal | Nº de CPs | Elementos Concretados(*) | Data Moldagem | Data Ruptura | Idade (dias) | Abatimento (mm) | Resistência (MPa) |
|-------------|-----------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 000027128   | 4         | PISO                     | 27/06/25      | 25/07/25     | 28           | 180             | 40,2              |
|             |           |                          |               | 25/07/25     | 28           |                 | 40,4              |
|             |           |                          |               | 04/07/25     | 07           |                 | 29,5              |
|             |           |                          |               | 04/07/25     | 07           |                 | 30,9              |
| 000027132   | 2         | PISO                     | 27/06/25      | 25/07/25     | 28           | 180             | 47,6              |
|             |           |                          |               | 25/07/25     | 28           |                 | 48,5              |
| 000027182   | 4         | PISO                     | 01/07/25      | 29/07/25     | 28           | 110             | 48,6              |
|             |           |                          |               | 29/07/25     | 28           |                 | 46,8              |
|             |           |                          |               | 05/07/25     | 04           |                 | 31,6              |
|             |           |                          |               | 05/07/25     | 04           |                 | 29,5              |
| 000027186   | 2         | PISO                     | 01/07/25      | 29/07/25     | 28           | 110             | 47,8              |
|             |           |                          |               | 29/07/25     | 28           |                 | 39,7              |
| 000027194   | 2         | PISO                     | 02/07/25      | 30/07/25     | 28           | 130             | 40,9              |
|             |           |                          |               | 30/07/25     | 28           |                 | 47,3              |

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>  
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(022)26252933  
ROD. AMARAL PEIXOTO - SAO MATEUS - SAO PEDRO DA ALDEIA - RJ  
CGC 27.364.421/0015-53 laboratorio@concrevit.com.br

Engº Filipe Tavorari Rodrigues  
Resp. Técnico  
CREA/RJ - 145567-D

**Data**

08/08/2025