



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 20/05/2025 a 21/05/2025

Cliente: CONSORCIO DE CONSTRUCAO B
Obra: ESTRUTURAS
Endereço: AREA DE TERRA, N°03- GLEBA B COND.ARETE

Contrato

102994

Certificado N°

071548

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:12208

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30	CP III 40 RS	250+-30	ESTACA	Natural	Brita 0	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000026535	4	ESTACA	20/05/25	17/06/25	28	180	51,8
				17/06/25	28		52,9
				27/05/25	07		37,3
				27/05/25	07		32,3
000026538	4	ESTACA	20/05/25	17/06/25	28	240	42,7
				17/06/25	28		42,8
				27/05/25	07		30,6
				27/05/25	07		31,2
000026541	3	ESTACA	20/05/25	17/06/25	28	240	46,1
				17/06/25	28		46,7
				27/05/25	07		30,0
000026542	4	ESTACA	20/05/25	17/06/25	28	260	47,9
				17/06/25	28		47,1
				27/05/25	07		34,1
				27/05/25	07		32,2
000026543	4	ESTACA	20/05/25	17/06/25	28	240	41,9
				17/06/25	28		44,2
				27/05/25	07		33,6
				27/05/25	07		33,2
000026549	4	ESTACA	20/05/25	17/06/25	28	240	41,8
				17/06/25	28		42,8
				27/05/25	07		32,8
				27/05/25	07		30,7
000026551	4	ESTACA	21/05/25	18/06/25	28	180	41,8
				18/06/25	28		42,8
				28/05/25	07		32,8
				28/05/25	07		30,7
000026555	4	ESTACA	21/05/25	18/06/25	28	240	51,6
				18/06/25	28		49,8
				28/05/25	07		34,8
				28/05/25	07		35,4
000026557	3	ESTACA	21/05/25	18/06/25	28	240	32,6
				18/06/25	28		40,7
				28/05/25	07		31,8
000026560	4	ESTACA	21/05/25	18/06/25	28	240	51,8
				18/06/25	28		54,7
				28/05/25	07		33,1
				28/05/25	07		31,9

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (022) 26252933
ROD. AMARAL PEIXOTO - SAO MATEUS - SAO PEDRO DA ALDEIA - RJ
CGC 27.364.421/0015-53 laboratorio@concrevit.com.br

Engº Filipe Tavorari Rodrigues

Resp. Técnico

CREA/RJ - 145567-D

Data
23/07/2025