



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 26/05/2025 a 27/05/2025

Cliente: CONSORCIO DE CONSTRUCAO B  
Obra: ESTRUTURAS  
Endereço: AREA DE TERRA, N°03- GLEBA B COND.ARETE

**Contrato**

102994

**Certificado N°**

071578

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:12208

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30	CP III 40 RS	250+-30	ESTACA	Natural	Brita 0	PL	
				Areia Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000026607	2	ESTACA	26/05/25	23/06/25	28	250	38,3
				23/06/25	28		34,5
000026610	2	ESTACA	26/05/25	23/06/25	28	250	39,4
				23/06/25	28		39,5
000026612	2	ESTACA	26/05/25	23/06/25	28	260	33,4
				23/06/25	28		34,5
000026615	3	ESTACA	26/05/25	23/06/25	28	260	37,4
				23/06/25	28		40,4
				02/06/25	07		33,3
000026616	2	ESTACA	26/05/25	23/06/25	28	170	36,0
				23/06/25	28		39,4
000026618	2	ESTACA	26/05/25	23/06/25	28	270	45,5
				23/06/25	28		39,6
000026620	2	ESTACA	26/05/25	23/06/25	28	270	40,1
				23/06/25	28		38,3
000026621	4	ESTACA	26/05/25	23/06/25	28	260	45,2
				23/06/25	28		38,3
				02/06/25	07		30,5
				02/06/25	07		30,3
000026623	3	ESTACA	27/05/25	24/06/25	28	270	42,8
				24/06/25	28		36,5
				03/06/25	07		33,3
000026626	4	ESTACA	27/05/25	24/06/25	28	270	34,1
				24/06/25	28		36,3
				03/06/25	7		31,0
				03/06/25	7		32,3
000026628	4	ESTACA	27/05/25	24/06/25	28	270	40,3
				24/06/25	28		39,6
				03/06/25	07		38,1
				03/06/25	07		38,2
000026629	4	ESTACA	27/05/25	24/06/25	28	240	51,1
				24/06/25	28		53,8
				03/06/25	07		32,1
				03/06/25	07		31,5

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (022) 26252933  
ROD. AMARAL PEIXOTO - SAO MATEUS - SAO PEDRO DA ALDEIA - RJ  
CGC 27.364.421/0015-53 laboratorio@concrevit.com.br

Engº Filipe Tavorari Rodrigues

Resp. Técnico

CREA/RJ - 145567-D

Data
23/07/2025