



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 27/05/2025 a 28/05/2025

Cliente: CONSORCIO DE CONSTRUCAO B
Obra: ESTRUTURAS
Endereço: AREA DE TERRA, N°03- GLEBA B COND.ARETE

Contrato

102994

Certificado N°

071579

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:12208

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30	CP III 40 RS	250+-30	ESTACA	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000026630	2	ESTACA	27/05/25	24/06/25	28	260	41,6
				24/06/25	28		47,2
000026632	4	ESTACA	27/05/25	24/06/25	28	260	38,8
				24/06/25	28		38,8
				03/06/25	7		33,0
				03/06/25	07		31,0
000026633	4	ESTACA	27/05/25	24/06/25	28	270	44,1
				24/06/25	28		45,5
				03/06/25	07		32,0
				03/06/25	07		31,2
000026636	4	ESTACA	27/05/25	24/06/25	28	260	41,7
				24/06/25	28		44,5
				03/06/25	07		32,1
				03/06/25	07		33,4
000026638	3	ESTACA	27/05/25	24/06/25	28	260	45,3
				24/06/25	28		44,1
				03/06/25	07		30,0
000026639	4	ESTACA	27/05/25	24/06/25	28	260	47,3
				24/06/25	28		44,4
				03/06/25	07		30,0
				03/06/25	07		31,4
000026641	4	ESTACA	28/05/25	25/06/25	28	260	45,0
				25/06/25	28		42,1
				04/06/25	07		30,6
				04/06/25	07		33,6
000026642	4	ESTACA	28/05/25	25/06/25	28	240	48,8
				25/06/25	28		55,5
				04/06/25	07		36,8
				04/06/25	07		39,8
000026643	4	ESTACA	28/05/25	25/06/25	28	250	47,4
				25/06/25	28		47,1
				04/06/25	07		36,2
				04/06/25	07		33,7
000026645	4	ESTACA	28/05/25	25/06/25	28	260	46,2
				25/06/25	28		39,9
				04/06/25	07		30,5
				04/06/25	07		33,4

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (022) 26252933
ROD. AMARAL PEIXOTO - SAO MATEUS - SAO PEDRO DA ALDEIA - RJ
CGC 27.364.421/0015-53 laboratorio@concrevit.com.br

Engº Filipe Tavorari Rodrigues

Resp. Técnico

CREA/RJ - 145567-D

Data
23/07/2025