



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 28/05/2025 a 29/05/2025

Cliente: CONSORCIO DE CONSTRUCAO B
Obra: ESTRUTURAS
Endereço: AREA DE TERRA, N°03- GLEBA B COND.ARETE

Contrato

102994

Certificado N°

071580

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:12208

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30	CP III 40 RS	250+-30	ESTACA	Natural	Brita	PL	
				Areia	0		
				Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000026649	4	ESTACA	28/05/25	25/06/25	28	260	39,8
				25/06/25	28		40,4
				04/06/25	07		32,2
				04/06/25	07		32,5
000026651	3	ESTACA	28/05/25	25/06/25	28	270	39,5
				25/06/25	28		40,3
				04/06/25	07		30,3
000026653	4	ESTACA	28/05/25	25/06/25	28	270	41,3
				25/06/25	28		39,6
				04/06/25	07		31,9
				04/06/25	07		30,9
000026655	3	ESTACA	28/05/25	25/06/25	28	270	36,3
				25/06/25	28		44,9
				04/06/25	07		31,7
000026657	4	ESTACA	28/05/25	25/06/25	28	250	44,0
				25/06/25	28		41,9
				04/06/25	07		31,1
				04/06/25	07		32,0
000026658	3	ESTACA	28/05/25	25/06/25	28	270	46,1
				25/06/25	28		40,3
				04/06/25	07		31,6
000026659	4	ESTACA	28/05/25	25/06/25	28	270	43,7
				25/06/25	28		46,1
				04/06/25	07		30,8
				04/06/25	07		31,5
000026660	4	ESTACA	29/05/25	26/06/25	28	240	41,8
				26/06/25	28		44,2
				05/06/25	07		35,8
				05/06/25	07		32,3
000026661	2	ESTACA	29/05/25	26/06/25	28	270	42,9
				26/06/25	28		42,5
000026663	3	ESTACA	29/05/25	26/06/25	28	260	45,3
				26/06/25	28		47,2
				05/06/25	07		31,9

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (022) 26252933
ROD. AMARAL PEIXOTO - SAO MATEUS - SAO PEDRO DA ALDEIA - RJ
CGC 27.364.421/0015-53 laboratorio@concrevit.com.br

Engº Filipe Tavorari Rodrigues

Resp. Técnico

CREA/RJ - 145567-D

Data
23/07/2025