



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 29/05/2025 a 30/05/2025

Cliente: CONSORCIO DE CONSTRUCAO B
Obra: ESTRUTURAS
Endereço: AREA DE TERRA, N°03- GLEBA B COND.ARETE

Contrato

102994

Certificado N°

071581

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:12208

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30	CP III 40 RS	250+-30	ESTACA	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000026664	3	ESTACA	29/05/25	26/06/25	28	280	42,1
				26/06/25	28		40,2
				05/06/25	07		31,8
000026667	3	ESTACA	29/05/25	26/06/25	28	280	37,5
				26/06/25	28		40,5
				05/06/25	07		30,6
000026669	3	ESTACA	29/05/25	26/06/25	28	260	41,9
				26/06/25	28		41,1
				05/06/25	07		30,5
000026671	2	ESTACA	29/05/25	26/06/25	28	260	44,3
				26/06/25	28		38,6
000026673	2	ESTACA	29/05/25	26/06/25	28	270	41,2
				26/06/25	28		39,2
000026675	3	ESTACA	29/05/25	26/06/25	28	260	40,9
				26/06/25	28		40,3
				05/06/25	07		33,3
000026677	3	ESTACA	29/05/25	26/06/25	28	260	41,0
				26/06/25	28		41,1
				05/06/25	07		31,3
000026678	3	ESTACA	29/05/25	26/06/25	28	250	42,5
				26/06/25	28		43,6
				05/06/25	07		34,1
000026680	3	ESTACA	30/05/25	27/06/25	28	260	36,9
				27/06/25	28		41,3
				06/06/25	07		32,2
000026682	2	ESTACA	30/05/25	27/06/25	28	270	34,0
				27/06/25	28		38,2
000026686	3	ESTACA	30/05/25	27/06/25	28	270	41,8
				27/06/25	28		44,4
				06/06/25	7		30,5
000026689	3	ESTACA	30/05/25	27/06/25	28	260	41,3
				27/06/25	28		45,2
				06/06/25	07		30,2

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(022)26252933
ROD. AMARAL PEIXOTO - SAO MATEUS - SAO PEDRO DA ALDEIA - RJ
CGC 27.364.421/0015-53 laboratorio@concrevit.com.br

Eng° Filipe Tavorali Rodrigues

Resp. Técnico

CREA/RJ - 145567-D

Data

23/07/2025