



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 02/06/2025 a 03/06/2025

Cliente: CONSORCIO DE CONSTRUCAO B
Obra: ESTRUTURAS
Endereço: AREA DE TERRA, N°03- GLEBA B COND.ARETE

Contrato

102994

Certificado N°

071602

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:12208

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30	CP III 40 RS	250+-30	ESTACA	Natural Areia Medi	Brita 0	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000026706	2	ESTACA	02/06/25	30/06/25 30/06/25	28 28	270	39,8 39,9
000026713	2	ESTACA	02/06/25	30/06/25 30/06/25	28 28	270	39,0 40,5
000026715	2	ESTACA	02/06/25	30/06/25 30/06/25	28 28	270	37,3 37,4
000026717	2	ESTACA	02/06/25	30/06/25 30/06/25	28 28	260	43,2 40,6
000026719	4	ESTACA	02/06/25	30/06/25 30/06/25 09/06/25 09/06/25	28 28 07 07	250	41,8 35,1 32,0 32,6
000026721	2	ESTACA	02/06/25	30/06/25 30/06/25	28 28	260	45,9 44,7
000026724	3	ESTACA	02/06/25	30/06/25 30/06/25 09/06/25	28 28 07	270	45,2 45,5 30,5
000026728	2	ESTACA	03/06/25	01/07/25 01/07/25	28 28	270	44,6 38,1
000026729	3	ESTACA	03/06/25	01/07/25 01/07/25 10/06/25	28 28 07	270	39,4 43,6 30,8
000026732	2	ESTACA	03/06/25	01/07/25 01/07/25	28 28	270	43,9 41,7
000026735	2	ESTACA	03/06/25	01/07/25 01/07/25	28 28	260	42,6 43,0
000026739	2	ESTACA	03/06/25	01/07/25 01/07/25	28 28	260	39,6 39,3
000026743	2	ESTACA	03/06/25	01/07/25 01/07/25	28 28	260	45,5 43,4

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(022)26252933
ROD. AMARAL PEIXOTO - SAO MATEUS - SAO PEDRO DA ALDEIA - RJ
CGC 27.364.421/0015-53 laboratorio@concrevit.com.br

Eng° Filipe Tavorali Rodrigues

Resp. Técnico

CREA/RJ - 145567-D

Data

23/07/2025