



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 18/06/2025 a 19/06/2025

Cliente: CONSORCIO DE CONSTRUCAO B
Obra: ESTRUTURAS
Endereço: AREA DE TERRA, N°03- GLEBA B COND.ARETE

Contrato

102994

Certificado N°

071681

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:12208

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30	CP III 40 RS	250+-30	ESTACA	Natural Areia Medi	Brita 0	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000026971	2	ESTACA	18/06/25	16/07/25 16/07/25	28 28	270	40,1 34,0
000026972	2	ESTACA	18/06/25	16/07/25 16/07/25	28 28	270	42,0 39,8
000026975	2	ESTACA	18/06/25	16/07/25 16/07/25	28 28	270	42,0 40,9
000026976	2	ESTACA	18/06/25	16/07/25 16/07/25	28 28	260	40,0 43,1
000026977	2	ESTACA	18/06/25	16/07/25 16/07/25	28 28	270	36,7 40,4
000026979	2	ESTACA	19/06/25	17/07/25 17/07/25	28 28	270	43,6 41,1
000026980	2	ESTACA	19/06/25	17/07/25 17/07/25	28 28	170	37,7 38,2
000026982	2	ESTACA	19/06/25	17/07/25 17/07/25	28 28	270	42,8 38,3
000026983	3	ESTACA	19/06/25	17/07/25 17/07/25 26/06/25	28 28 07	260	41,7 38,6 30,7
000026985	3	ESTACA	19/06/25	17/07/25 17/07/25 26/06/25	28 28 07	270	42,6 34,3 30,5
000026987	2	ESTACA	19/06/25	17/07/25 17/07/25	28 28	280	38,6 45,3
000026988	2	ESTACA	19/06/25	17/07/25 17/07/25	28 28	280	42,4 38,6
000026990	2	ESTACA	19/06/25	17/07/25 17/07/25	28 28	270	35,7 33,9
000026991	2	ESTACA	19/06/25	17/07/25 17/07/25	28 28.	270	38,7 40,3

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (022)26252933
ROD. AMARAL PEIXOTO - SAO MATEUS - SAO PEDRO DA ALDEIA - RJ
CGC 27.364.421/0015-53 laboratorio@concrevit.com.br

Eng° Filipe Tavorali Rodrigues

Resp. Técnico

CREA/RJ - 145567-D

Data

23/07/2025