



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 12/08/2025 a 12/08/2025

Cliente: CYRELA LOTUS EMPREENDIMEN
Obra: VISTA PARQUE JARDIM - OBRA 3973.7164
Endereço: ESTRADA DOS BANDEIRANTES, 5940, CNO. 90.

Contrato

CA9209

Certificado N°

071940

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:11795

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
25	CP III 40 RS	100+-20	-	Natural Areia Medi	Brita 1	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000034844	3	-	12/08/25	19/08/25 09/09/25 09/09/25	7 28 28	120	14,9 26,6 26,0
000034847	3	-	12/08/25	19/08/25 09/09/25 09/09/25	7 28 28	120	15,0 27,6 26,1
000034853	3	-	12/08/25	19/08/25 09/09/25 09/09/25	7 28 28	120	12,5 29,5 30,4

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm2

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(021)33476088
ESTRADA DA LIGA++0 739 - JACAREPAGUA - RIO DE JANEIRO - RJ
CGC 27.364.421/0021-00 laboratorio@concrevit.com.br

Eng° Filipe Tavorari Rodrigues

Resp.Técnico

CREA/RJ - 145567-D

Data

22/09/2025