



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 14/01/2026 a 14/01/2026

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC
Obra: IDEALLY CONST.E INCORP. SPE 02 LTDA - ED.
RES.MAZZ
Endereço: RUA GETULIO VARGAS ,S/Nº

Contrato

104777

Certificado Nº

110284

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:18058

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CP III 40 RS	220+/-30	ESTACA	Natural	Brita	PL	
				Areia	0		
				Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000032794	4	ESTACA	14/01/26	23/01/26	09	220	27,0
				23/01/26	09		23,3
				11/02/26	28		37,4
				11/02/26	28		39,0
000032798	2	ESTACA	14/01/26	23/01/26	09	220	25,6
				23/01/26	09		24,9

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm2OBRA
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

Engº Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

26/02/2026