



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 17/01/2026 a 17/01/2026

Cliente: IDEALLY CONSTRUTORA E INC  
Obra: IDEALLY CONST.E INCORP. SPE 02 LTDA - ED.  
RES.MAZZ  
Endereço: RUA GETULIO VARGAS ,S/Nº

**Contrato**

104777

**Certificado Nº**

110815

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:18058

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CP III 40 RS	220+/-30	ESTACA	Natural	Brita	PL	
				Areia	0		
				Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000032849	8	ESTACA	17/01/26	14/02/26	28	220	35,4
				14/02/26	28		36,4
				14/02/26	28		36,6
				14/02/26	28		37,0
				14/02/26	28		38,4
				14/02/26	28		38,1
				14/02/26	28		36,8
				14/02/26	28		38,5

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm2  
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32613514  
RODOVIA JONES DOS SANTOS NEVES S/N KM 01 - TREVO - GUARAPARI - ES  
CGC 27.364.421/0007-43 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

30/03/2026